

BUTIA DW 50

Anticorrosivo temporario con solvente

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Fluido anticorrosivo diluido en solvente de rápida evaporación, que posibilita la formación de un recubrimiento con alta efectividad en la protección de metales ferrosos.

APLICACIÓN

Butia DW 50 deposita sobre la pieza un delgado film de 1 a 2 micrones de espesor, de aspecto aceitoso-vaselinado y alto poder protector de elementos almacenados bajo techo.

Es un aceite de los llamados “desplazantes de agua”, que permite proteger de la corrosión a piezas húmedas, sin necesidad de secarlas previamente y posibilitando separar el agua en el tanque de tratamiento.

Por debajo de 20 °C, el producto podría separar un ligero sedimento que no afecta su performance.

El mismo puede ser aplicado por inmersión, sopleteado o pincel.

ATRIBUTOS

- Alto poder anticorrosivo.
- Mantiene la protección durante largos períodos.
- Su composición no ocasiona manchado de las piezas
- Es fácilmente removible con solventes.

ANÁLISIS TÍPICOS

Ensayos	Unidad	Método	Butia DW 50
Color	----	Visual	Marrón oscuro
Aspecto	----	M.I. 23	Líquido fluido
Punto de Inflamación	°C	ASTM D-92	40
Cámara Húmeda	horas	ASTM D-1748	480
Niebla Salina	horas	ASTM B-117	72

Los datos precedentes de análisis típicos no conforman una especificación, los mismos son representativos de valores de producción.

ENVASES

Por disponibilidad de envases, consultar con su referente comercial.

PELIGROS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD

En caso de derrame, incendio, contacto o ingestión del producto, comuníquese al 0800-222-2933 (24 hs). De ser necesario, usted encontrará información más detallada en la FICHA DE SEGURIDAD (FDS) de este producto. La misma está disponible en nuestra página de internet: www.ypf.com

Reemplaza a la C.T. N° 037, mayo 2006.

Julio 2011

YPF S.A. se reserva el derecho de realizar modificaciones de los datos precedentes sin previo aviso.

Consulta técnica
011 5441-0446 / 0657
asistenciatecnica@ypf.com

ypf.com
